

<b>Granulés de sarments de vigne</b>	100 % de sarment de vigne, sans additif ou agent de liaison
<b>Provenance matières premières</b>	Sous-produits issus de la vigne d'origine Alsacienne
<b>Réseau de distribution</b>	Sur sites de productions
<b>Diamètre</b>	6 ou 8 mm
<b>Longueur</b>	10 à 25 mm
<b>Densité</b>	1,1 à 1,2
<b>Masse volumique</b>	650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Pouvoir calorifique : supérieur à l'état humide de 6,5%</b>	5270 kWh / t
<b>Taux de cendres à 815°C</b>	4,8% MS selon norme DIN EN 14775
<b>Humidité</b>	7,5% selon norme DIN EN 14774-1
<b>Conditionnement</b>	Vrac, big bags de 300 à 800 kg
<b>Emballages offerts</b>	Big-bags en polypropylène réutilisables